




# ПАСПОРТ ЭМАЛЬ ЭП-140



Цвет	<u>серый</u>	Вид тары	<u>Фляга, банка, барабан</u>
Кол-во ед. упаковки	<u>89</u>	Масса нетто	<u>3185,2 кг</u>
Партия №	<u>A43563</u>	Дата изготовления	<u>2.11.14.</u>

Наименование показателя	Значение по ГОСТ 24709-81 с изм. 1, 2	Результаты испытаний
1 Цвет пленки эмали	После высыхания цвет пленки эмали должен быть в пределах допустимых отклонений, установленных образцами картотеки эталонов № 873,875	Соответствует
2 Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно быть однородным, гладким без посторонних включений. Допускается небольшая шагрень. Для эмалей желтого, темно-коричневого, черного, синего и темно-красного цветов допускаются незначительные осипины и мелкая сыпь	Соответствует
3 Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с	13-19	13
4 Массовая доля нелетучих веществ, %, в полуфабрикате эмали	52±3	50,9
5 Степень перетира полуфабриката эмали (кроме серебристой), мкм	не более 40	40
6 Время высыхания до степени 3, ч • при температуре (20±2) °С • при температуре (90±2) °С	не более 6 не более 2	6 2
7 Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы	не менее 0,5	0,65
8 Эластичность покрытия при изгибе, мм	не более 2	2
9 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см	не менее 50	50
10 Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С, ч: к статическому воздействию: • воды • масла • бензина (нефраса)	не менее 24 не менее 24 не менее 24	24 24 24
11 Термостойкость покрытия эмали серебристого цвета при температуре (250±5) °С, ч	не менее 3	--
12 Срок годности эмали при температуре (20±2) °С, ч	не менее 6	6
13 Укрывистость эмали, г/м <sup>2</sup> • темно-зеленого цвета • желтого цвета • остальных цветов	не более 75 не более 120 не нормируется, определение обязательно	40

**Заключение:** Эмаль ЭП-140 п. № A43563 соответствует требованиям ГОСТ 24709-81 с изменениями №№ 1, 2.

Эмаль ЭП-140 (кроме серебристой) поставляется комплектно в виде двух компонентов: полуфабриката эмали и отвердителя № 2.

Для эмалей желтого, темно-красного, защитного и черного цветов берется на 70 частей полуфабриката эмали 30 частей отвердителя № 2 по массе, для остальных цветов - на 75 частей полуфабриката эмали 25 частей отвердителя № 2 по массе. Эмаль ЭП-140 серебристая поставляется комплектно в виде трех компонентов: полуфабриката эмали, отвердителя № 4 и алюминиевой пудры марки ПАП-2 (ГОСТ 5494-95) в соотношении по массе: 70 частей полуфабриката эмали, 30 частей отвердителя № 4 и 11 частей алюминиевой пудры.

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции  
Испытание проводил

