



РУССКИЕ КРАСКИ


ПАСПОРТ № 714
ЭМАЛЬ ЭП-51 ЗАЩИТНАЯ

Дата изготовления 27.03.17 Номер партии 1452 Масса нетто 3 504 кг
Количество единиц упаковок 73/48
Вид тары БАРАБАН СТАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКИЙ 1A2 6-II-55 (С РУЧКАМИ) Гарантийный срок: 12 месяцев

Качественные показатели

| N п/п | Наименование показателей | Требования | Установлено анализами и испытаниями |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами (эталоном) цвета картотеки 715,744 | соотв. |
| 02 | Внешний вид покрытия | После высыхания покрытие эмали должно быть однородным и гладким без смарчивания и оспин | соотв. |
| 03 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 35 - 65 | 35 |
| 04 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 25 - 30 | 27.0 |
| 05 | Степень перетира, мкм, не более | 40 | 35 |
| 06 | Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более | 40 | 36 |
| 07 | Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (80±2)°С, ч, не более Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±5)°С, ч, не более | 1.5 | 1.5 |
| | | 3 | 3 |
| 08 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | 1 |
| 09 | Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее | 0.18 | 0.24 |
| 10 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 2 | 2 |
| 11 | Блеск пленки, %, не менее | 10 | 25 |
| 12 | Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-го раствора хлористого натрия (NaCl) при температуре (20±2)°С, ч, не менее Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | соотв. |
| | | 24 | соотв. |

Заключение : Соответствует ГОСТ: 9640-85 изм 1-2



Начальник лаборатории ОТК

Назарова О.Ю.



Начальник ОТК

Коломичева Е.В.

РОССИЯ, 150002, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, 96
ТЕЛЕТАЙП 217392 : ФАКС (4852) 45-19-95
ФАКС УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ (4852) 45-17-73, 45-19-98 ТЕЛЕФОН ОТК: 49-29-34

СМК производителя сертифицирована на соответствие ИСО 9001:2008 ИСО/ТУ 16949:2009
СЭМ производителя сертифицирована на соответствие ИСО 14001:2004
СУОТ производителя сертифицирована на соответствие ОН SAS 18001:2007