



**ПАСПОРТ
Лак ВЛ-725**

Цвет
Вид тары **барабан, банка**
Партия № **A73716**

Масса нетто партии **970 кг**
Кол-во ед. упаковки **78**
Дата изготовления **16.08.17.**

Наименование показателя	Значение по ТУ 6-10-866-85 с изм. №№ 1,2	Результаты испытаний
1. Цвет и внешний вид лака	Прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета. Допускается легкая опалесценция	Соответствует
2. Цвет и внешний вид пленки	Бесцветная ровная поверхность без белесоватых полос, пузырьков и механических включений	Соответствует
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	10-16	12
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	5,0-8,0	7,7
5. Кислотное число, мг КОН/г (в момент выпуска)	не более 0,4	0,2
6. Время высыхания: • до степени 1 при температуре (20±2) °С, ч • до степени 3 при температуре (115-120) °С, ч	не более 1 не более 4	1 4

Заключение: Лак ВЛ-725 п. № A73716
с изменениями №№ 1,2.

соответствует требованиям ТУ 6-10-866-85

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил

